



Prodotto marcato CE sistema 2+

**CARATTERISTICHE (UNI 771-1)**

<b>DENOMINAZIONE</b>	Forato F10
<b>IMPIEGO E POSA IN OPERA</b>	Tramezzatura fori orizzontali
<b>DIMENSIONI</b>	25X10X25 cm (spessore muro 10 cm)
<b>PERCENTUALE DI FORATURA</b>	66%
<b>MASSA VOLUMICA A SECCO</b>	638 Kg/m <sup>3</sup> (categoria D1)
<b>PESO DEL BLOCCO SECCO</b>	3,5 Kg al pezzo
<b>CONDUTTIVITÀ EQUIVALENTE</b>	$\lambda=0,205$ W/mK (valore asciutto)

**MASSA FRONTALE PER MQ DI MURO**

<b>TIPO PARETE</b>	Parete a doppia fodera - Parete singola
<b>NUMERO ELEMENTI IN OPERA</b>	15,1 pezzi
<b>CONSUMO DI MALTA</b>	12,7 dm <sup>3</sup>
<b>MASSA SUPERFICIALE SENZA INTONACO</b>	73 kg/mq (valore riferito ad una fodera)
<b>MASSA SUPERFICIALE CON INTONACO</b>	127 kg/mq

**PARAMETRI DI PROGETTO DELLA PARETE (compreso umidità)**

	Malta generica	Malta Termica
<b>Conduttività equivalente di progetto</b>	$\lambda_{eq} 0,243$ Wm <sup>2</sup> K	$\lambda_{eq} 0,209$ Wm <sup>2</sup> K
<b>Trasmittanza termica di progetto</b> <small>Con intonaco tradizionale <math>\lambda=0,900</math> W/mK</small>	<b>U<sub>IE</sub> 1,626</b> Wm <sup>2</sup> K	<b>U<sub>IE</sub> 1,467</b> Wm <sup>2</sup> K
<b>SFASAMENTO (su periodo di 24 ore)</b>	3,05 ore	
<b>SMORZAMENTO (fattore di attenuazione)</b>	0,883	
<b>TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA</b>	$Y_{IE} 1,4357$ W/mk	
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE</b>	$\mu = 10 \quad \delta = 19 \times 10^{-12}$ kg/msPa (UNI EN 1745:2005)	
<b>ISOLAMENTO ACUSTICO</b>	$R_w 42,0$ dB (valore calcolato)	
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	E.I. 60 (valore tabellare F>55% intonaco protettivo)	
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	EUROCLASSE A1 (non infiammabile)	

**POSA IN OPERA E CORRETTA ESECUZIONE:**

- giacitura dei blocchi con fori orizzontali
- spessore del giunto di malta max 7mm
- corsi dei blocchi sfalsati
- bagnare i blocchi prima della posa in opera
- prevedere adeguato isolamento su travi e pilastri
- per chiudere in "quota" la muratura, tagliare i blocchi con sega ad acqua
- utilizzare intonaci ad elevata traspirabilità

**VOCI DI CAPITOLATO**

Muratura in elevazione dello spessore di 10 cm, con blocchi di laterizio a pasta normale e fori orizzontali tipo **FORATO TRAMEZZA** 10x25x25 Valpescara marcato **CE** secondo UNI 771 sistema 2+ in opera con malta per muratura M 2.5 o superiore, giunti orizzontali e verticali dello spessore di 7mm. Compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d'arte (misurazioni da eseguirsi "vuoto per pieno" e compenso di architravi, squarci e mazzette).